



FR

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

FILL POLISPRAY est un mastic en polyester bi-composant liquide de haute couverture pour l'application au pistolet. Utilisé pour le remplissage des surfaces, les marques de ponçage peu profonde, les rayures, etc. Il est facile à poncer et sèche rapidement.

SURFACES

Applicable sur différentes surfaces : métal, aluminium, galvanisé, bois et polyester.

DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Gris clair

Conservation 6-7 mois, à 18-20°C dans son emballage d'origine

PREPARATION ET APPLICATION RECOMMANDÉE



Préparation de la surface: La surface à traiter doit être poncée, propre sèche et exempte de graisses.



Règle de mélange:

Mélanger bien le catalyseur avec son mastic avant application. La proportion maximale de mélange est de 3,5 % de catalyseur en poids pour 100 % de mastic.



Pistolet de gravité. Pression d'air : 2 - 3,5 et 3 à 4 bars.

La température ambiante doit être comprise entre 18 et 20°C. Application du produit "humide sur humide" pour autant qu'il y ait évaporation des solvants (flash désactivé) pour appliquer la

dernière couche supérieure



Séchage à l'air: À une température ambiante de 20°C, le temps de séchage est de 3 à 5 heures avant de pouvoir poncer. La chaleur réduira ce temps de séchage, le froid le prolongera



Séchage avec infrarouge:

Température:	40°C	60°C	80°C
Temps de séchage:	60'	30'	15'

NETTOYAGE DES OUTILS

Le pistolet doit être propre. Nettoyer avec diluant Cars Standard (5009-001019/5009-001020)

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Voir Fiche de sécurité.

AVERTISSEMENT

- La texture du produit permet une application directe. Cependant, pour obtenir une couche de finition uniforme et lisse, il peut être dilué avec un rapport de mélange de 5% (en poids).
- Les mastics en polyester pulvérisables ne sont pas résistants à l'eau. Il est donc conseillé de poncer à sec. Il est impératif que la surface soit complètement sèche avant la peinture.
- Le catalyseur de peroxyde de cyclohexane peut être en contact avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec la peau, nettoyer la zone touchée avec de l'alcool, puis avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau tiède et consulter immédiatement un médecin.

SUITE DE L'APPLICATION

Utiliser:

- Apprêt Easy Filler 4000 (Gris Clair, Gris Foncé, Blanc y Noir).
- Apprêt HS Filler 540 (Blanc, Gris y noir)

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Code	Description	Conditionnement
5001-000032	FILL POLISPRAY	1.5 KG

* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle.