QUICK SEAL MS 974 *290 ML*

REF: 5002-001107

ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

QUICK SEAL MS 974 290 ML es un adhesivo que proporciona un tiempo de conducción rápido y una fácil aplicación sin precalentamiento para vehículos. Es un adhesivo de parabrisas de alto módulo, tixotrópico, libre de isocianato basado en la tecnología MS Polymer.

- Ideal para reemplazo de vidrio en reparaciones automotrices y marinas, como parabrisas, vidrio trasero, vidrio lateral y otros vidrios estacionarios
- Sellado y unión de aplicaciones de techo solar
- Sellado y unión de materiales de metales pesados para la construcción de contenedores
- Apto para metal, acero, aluminio, vidrio, cobre, zinc y fibra de vidrio

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil aplicación sin precalentamiento
- Alta adherencia inicial, tiempo de manejo rápido
- Ecológico, libre de isocianato y solvente
- Muy bajo contenido de VOC y olor
- Resistencia a la radiación ultravioleta y extrema

DATOS TÉCNICOS

Materia	Polímero (MS)
Método de secado	Húmedo
Densidad	1.49 gr / ml ± 0.03
Apariencia / Color	Pasta / Negro
Curado a través del volumen [mm / 24h] (a 23 ° C y 50% r.h)	Aprox. 3.5
Tiempo de secado al tacto [min] (23 ° C y 50% r.h)	15 - 20
Dureza Shore A [N / mm²]	55 ± 5

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

Flacidez (ISO 7390)	0 mm
Resistencia a la tracción [N / mm²] (ISO 37)	Min. 3.5 N / mm²
Elongación [%] (ISO 37 DIN 53504)	≥ 300
Temperatura de aplicación [° C]	De +5 a + 40)
Resistencia al calor [° C]	De -40 a +90
Pérdida de volumen (a 23 ° C y 50% r.h)	<-% 3
Resistencia al agua y UV	buena
Color	negro
Envase	cartucho de 290 ml

METODO DE USO

QUICK SEAL MS 974 puede ser aplicado fácilmente con una pistola de presión de mano o aire, a una temperatura entre +5°C y +35°C. En aplicaciones de sellado, el producto se debe aplicar en los 10 minutos (a 20°C 50 R.H.) mediante una espátula o un cuchillo, ocasionalmente humedecido con una solución de jabón. Evitar solución jabonosa que pueda penetrar entre los huecos, ya que esto generará pérdidas de adherencia.

En aplicaciones de adhesión, las piezas tienen que estar montadas en los 15 minutos (a 20°C 50 R.H.) después de aplicar el producto. En general, se recomienda un espesor de adhesivo 2mm.

METODO DE APLICACION

- Retire el vidrio dañado. Antes de la aplicación, asegúrese de que las superficies estén limpias, secas y libres de polvo y grasa.
- Corte la punta de la boquilla a la forma y tamaño deseados para proporcionar una altura de cordón suficiente para dar un buen contacto con el parabrisas alrededor de todo el perímetro. Una muesca con forma triangular proporcionará la forma y altura óptimas del talón.
- Aplique el Quick Seal MS 974 290ML directamente al vidrio. Coloque el vidrio alineando una cinta de montaje de vidrio en el vidrio y la carrocería del automóvil. Presione el vidrio en su lugar para asegurar el contacto completo con Quick Seal MS 974 290ML

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

Ver Ficha de Seguridad.

ADVERTENCIAS

QUICK SEAL MS 974 tiene una vida útil de 9 meses si se almacena en un paquete original sin abrir en un lugar seco a temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5002-001107	QUICK SEAL MS 974	290 ML

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792