



DESCRIZIONE

Smalto acrilico termoplastico ad asciugatura molto rapida, formulato con resine di alta qualità.

NATURA

Nitrocellulosa plastificata con resine alchidiche.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche della vernice liquida a 20°C	Limiti
Viscosità	100 KU a 20 °C
Densità	0,971 +/-0,01 g/ml
Solidi	31.2+/-2 %
Punto di infiammabilità	12 °C
Stabilità	12 mesi

Caratteristiche dell'applicazione	Limiti
Rapporto di miscelazione	Monocomponente
Induritore da utilizzare	---
Diluyente da utilizzare	30+/-5 %
Viscosità di applicazione	18-20 S (CF4 20°C)
Vita da vaso	--
Sistema di applicazione	Aerografo
Supporto	Acciaio laminato
Asciugatura	20 min. a 25°C

Proprietà del film polimerizzato	Limiti
Spessore	35+/-10 micron
Aderenza	100 %
Luminosità	60-65 % a 60°
Colore	Argento
Durezza Persoz	>180 S
Elasticità di flessione	9 mm
Elasticità del disegno	5 mm
Resistenza agli urti	30 cm x 12,5 mm Peso 1 kg
Resistenza della camera di nebbia salina	--- ore
Resistenza alla camera di umidità	--- ore

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Codice	Descrizione	Imballaggio
5011-001136	RUOTA RAPIDA ARGENTO	500 ML
5004-001136	RUOTA RAPIDA ARGENTO	1000 ML

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.