



IT

DATI TECNICI

DESCRIZIONE

QUICK RCOLOR black 1000ML è un prodotto monocomponente che offre un'eccellente adesione alla maggior parte delle superfici plastiche utilizzate nella fabbricazione di paraurti per auto (polipropilene, policarbonato, ABS, Pohan, xenoy, poliuretano rigido, poliestere rinforzato con vetro, ecc. tranne il polietilene e le miscele che contengono questo materiale). Asciugatura rapida, alta adesione, eccellente resistenza al lavaggio e agli agenti atmosferici; aspetto semi-opaco come i paraurti originali. Può essere usato come finitura monostrato.

CARATTERISTICHE

Colore: nero

Composizione chimica: miscela di resine alchidiche e acriliche

Aspetto del film secco: semi-opaco - lucido 15 ÷ 20 (Gardner 60°)

Peso specifico: 1,13 kg/l (± 0,02)

Viscosità: 3000 ÷ 5000 mPas Brookfield

Tasso di copertura pratico: 3 ÷ 5 m² / l a seconda dello spessore applicato.

Durata di conservazione: 24 mesi in confezione originale sigillata.

NB: Dati registrati a 20°C (68°F)

Nota*: Il prodotto è conforme alla direttiva 2004/42/CE-IIB (e) Valore limite massimo di VOC: 840 g/l

APPLICAZIONE

- **Preparazione della superficie:** La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e priva di macchie di olio, bitume e fango. Rimuovere ogni traccia di silicone o di cera di lucidatura.
- **Preparazione del prodotto:** mescolare bene per ottenere un colore e una consistenza uniformi.
- **Metodo di applicazione:** - pistola ad aria compressa con ugello 1,7 ÷ 1,9 mm e pressione 2 ÷ 3 bar.
- **Riduzione:** 10-15% con DILUYENTE CARS
- **Spessore suggerito:** film secco 50 ÷ 100 mic. (l'alto spessore non è necessario).
- **Asciugatura ad aria (20°C - 65% RH) con uno spessore di 80÷100 mic:**

- Tocco asciutto:** 30 minuti
Asciugatura continua: 8 ore
- **Rivestimento:** dopo 4-6 ore

DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

12 mesi, se conservato in condizioni adeguate.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE

Code	Description	Packaging
5004-002047	RAPIDO RCOLOR NERO	1000 ML

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.