



## DATI TECNICI



### DESCRIZIONE

Quick Mix Multifix è un adesivo cianoacrilato bicomponente ideale per varie riparazioni. Ha le migliori proprietà adesive su molti materiali diversi.

- Polimerizzazione rapida
- Estremamente resistente agli urti
- Alta capacità di riempimento
- Per riparazioni professionali veloci

### APPLICAZIONI

Le sue eccellenti proprietà di riempimento del vuoto (fino a 0,8 mm) lo rendono particolarmente adatto alle applicazioni adesive in cui è richiesto un vuoto adesivo. A causa della sua consistenza, Quick Mix Multifix è ultra senza gocciolamento e può essere usato orizzontalmente o verticalmente. Quick Mix Multifix è estremamente resistente agli urti e lavorabile a macchina, il che lo rende ideale per riparazioni rapide e facili a legame permanente. Quick Mix Multifix ha eccellenti proprietà adesive su molti materiali: metallo, gomma, materiali porosi/assorbenti come legno, carta, cartone, pelle, tessuti e molte plastiche come: PVC, ABS, PC, PBT.

### ISTRUZIONI

Assicurarsi sempre che la superficie da incollare sia pulita, asciutta e priva di grasso. Per i migliori risultati, conservare sempre Quick Mix Multifix ultra in frigorifero.

### DATI TECNICI

**Tipo di prodotto chimico:** cianoacrilato di metossile

**Rapporto di miscelazione:** 4 a 1

**Colore:** trasparente

**Viscosità A-comp. (mpas):** 175.000-200.000

**Viscosità B-comp. (mpas):** 20-100

**Densità (g / ml):**

Componente A: 1,05 - 1,07

Componente B: 1,15 - 1,16

**Punto di infiammabilità:** + 87 ° C

**Temperatura di applicazione:** ottimale a + 23°C

**Stretching:** 200%.

**Tempo di lavoro:** 2 minuti

**Tempo di fissaggio (unito) secondi:**

Acciaio 5-10

Acciaio (sabbato) 10-15

Acciaio inossidabile 15-20

Alluminio 5-10

Polycarbonato 10-15 ABS 20-30

PMMA 70-90

Legno di pino 30-45

Legno di faggio 7-15

**Resistenza finale dopo:** 8 ore

## SPECIFICHE DEL CATALIZZATORE

**Resistenza al taglio a trazione (N / m<sup>2</sup>):** 14-16

**Gamma di temperatura di funzionamento (° C):** da -10 a +40

**Gamma di temperatura (° C):** da -40 a +100

**Riempimento massimo del vuoto:** 0,8 mm

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

## DURATA DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

La durata di conservazione di QUICK MIX MULTIFIX 10GR è di 12 mesi dalla data di produzione, a condizione che sia conservato in un luogo fresco e asciutto, a una temperatura compresa tra +10°C e 25°C. La data di scadenza è indicata sull'etichetta.

## IMBALLAGGIO DISPONIBILE

Code	Description	Packaging
5006-001094	MISCELA RAPIDA MULTIFIX	10 GR

\*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) o inviateci una e-mail a [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu).

*Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.*