QUICK HEATPROOF PRATA

400ML

REF: 5011-001116

PT FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO

Tinta em spray anti-calórica formada fundamentalmente à base de resinas de silicone e pigmentos termoestáveis, especiais para a preparação de pinturas que tenham grande resistência a temperaturas até 650°C.

APLICAÇÃO

Indicada para peças submetidas a diferentes estados de choque térmico.

- Instalações industriais.
- Blocos de motor.
- Tubos de escape.
- Condutores de fluidos quentes.
- Estufas.
- Caldeiras.

INSTRUÇÕES DE USO

- Agitar muito bem o aerossol antes de usar, aproximadamente um minuto depois de ouvir o ruido do misturador.
- Aplicar sobre superficies limpas e secas. Eliminar a corrosão com uma escova de aço.
- Aplicar em camdas finas para obter melhores resultados. Quanto menor for a espessura da camada, melhor será a resistência à temperatura. Para uma cura total da tinta, temperar durante 30-60 minutos a 150-200 ° C.
- Não aplicar sobre equipamentos ligados à corrente e utilizar em áreas bem ventiladas.
- Não utilizar sobre materiais em contacto directo com os alimentos.
- Solicite fichas de segurança.

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720

CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida.
- Não contém chumbo.
- Resistência a altas temperaturas.
- Bom endurecimento.
- Alto poder de cobertura.
- Adere perfeitamente sobre outras pinturas anti calor.
- Boa flexibilidade.
- Facilidade de aplicação e repintura.
- Boa aderência.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM	
Tipo ligante	Silicone	**Capacidade nominal**	400 ml
Cor	Preto, Prata	**Resistência da embalagem ao calor**	<50°C
Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517)	10’	**Propelente**	DME
Espessura da camada seca	15µ/camada(2passagens)		
Aderência (ASTM D-3359 ISO 2409)	3B		
Rendimento teórico	2 m^2 para aerossol 400 ml		
Diluente	Mistura aromáticos		
Vida do produto	> 2 anos		
Repintura	Após 10’		
Resistência da pintura ao calor	650°C		

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720

Condições de aplicação	T° Ambiente mínima: 8°C	T° Superficie: 5-50°C	Humidade máx: 85 % R.H.P.

*As provas de aderência foram realizadas sobre placas de aço.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Código	Descrição	Embalgem
5011-001117	QUICK HEATPROOF NEGRO	400 ML
5011-001116	QUICK HEATPROOF PLATA	400 ML

* Si deseja obter mais información acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt

As especificações técnicas e sugestões estão baseadas na nossa própria experiência. Asseguramos a perfeita qualidade do produto. Não obstante, considerando que as condições de cada uso concreto transcendem o nosso controle, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos.

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720