STAR LACK AIR DRY

REF:5009-001101/5009-001102

IT DATI TECNICI

DESCRIZIONE

La lacca trasparente di ultima generazione **STAR LACK AIR DRY,** trasparente e ad asciugatura rapida, è stata progettata per fornire un tempo di asciugatura estremamente rapido insieme ad un'eccellente brillantezza. Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici e ai graffi. Perfetto per riparazioni parziali e generali con sistemi a due mani sia a base d'acqua che a base di solventi.

Il tempo di rotazione di un veicolo in servizio è di soli 90 minuti dall'applicazione del trasparente. Non è necessario asciugare la cabina, aumentando così la produttività della carrozzeria e riducendo il vostro risparmio di tempo, energia e costi economici. Può essere lucidato dopo circa 60 minuti.

CARATTERISTICHE

Densità	0,98 ± 0,02 g/cc a 20ºC
Viscosità (Ford No. 4)	24'' - 28''
Materia non volatile (prodotto pronto all'uso)	Peso: 52,5% ± 2 peso Volume: 43 % ± 2 vol.
Contenuto di VOC (prodotto pronto all'uso)	(2004/42/CE) IIB (D) (420) 415 g/l Regolamento UE 2004/42/CE.

CARATTERISTICHE DEL FILM SECCO

Prestazioni teoriche	**7,5 - 8,5 (50-60 my)** $^{m2/l}$
Luminosità 60 - 60	100%
Riverniciabilità	24 ore

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) Spagna - Tel. 00.34. 958.431.792

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Dopo aver pre-rivestito e levigato la superficie, pulire e sgrassare adeguatamente. Asciugare con un panno per la polvere. Applicare la vernice dopo, almeno 30 minuti dopo l'applicazione.

METODO DI APPLICAZIONE

STAR LACK AIR DRY è resistente a condizioni estreme di temperatura e umidità. Applicare in un intervallo di temperatura compreso tra 5ºC e 35ºC. Applicare due strati incrociati lasciando un intervallo da 5' a 10' tra ogni strato per permettere ai solventi di evaporare.
Il **pot life della miscela è di 30 minuti**, applicare prima di questo periodo una volta che la miscela è pronta.



Rapporto di miscelazione:
2:1 Star lack air dry varnish con catalizzatore air

dry Pot life: 30' a 20º.



Viscosità di applicazione a 20°C
18 - 20 ''
Coppa Ford n. 4

Metodo di applicazione:
Applicazione a spruzzo con ugello
da 1,2 mm No. di mani: 2 mani
Spessore del rivestimento: 40 micron



Evaporazione:
5-10 min

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) Spagna - Tel. 00.34. 958.431.792

Asciugatura ad aria:

A 20ºC:
Asciutto al tatto: 90'

Tra 40ºC e 50ºC:
Asciutto al tatto: tra 5' e 10'

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Codice	Descrizione	Imballaggio
5009-001101	STAR LACK AIR DRY	5L
5009-001102	STAR LACK AIR DRY CATALYST	2.5L

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) Spagna - Tel. 00.34. 958.431.792