STAR LACK VERNIZ UHS 4000 E CATALISADORES UHS

REF. **5009-001116**

5009-001110

PT **FICHA TÉCNICA**

DESCRIÇÃO

STAR LACK BARNIZ UHS 4000 é um verniz UHS (ultra alto sólido) acrílico de revestimento transparente de dois componentes 420, para o sector de repintura automóvel. Fácil aplicação e secagem rápida. Adequado para processos que exijam um acabamento de alta qualidade com alto brilho e resistência. Particularmente recomendado para ciclos bicamada a água, devido à sua absorção mínima. Em conformidade com os limites impostos pela diretiva 2004/42/CE para produtos da categoria IIB, subcategoria d. 2004/42/IIB (d) (420) 420.

SUPERFÍCIES

Base bicamada a dissolvente ou para tintas aquosas.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Conteúdo COV: < 420 g/l



Relação de mistura:
2:1 Catalisador con star lack catalisador uhs 1000 rápido 2,5 l
2:1 Catalisador con star lack catalisador uhs 2000 normal 2,5 l
2:1 catalisador con star lack catalisador uhs 2000 normal 0,5 l
2:1 catalisador con star lack catalisador uhs 3000 lento 2,5 l

Pot life 45’ a 20ºC

Relação de mistura:
19’’-20”
DIN 4mm a 20ºC

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720

Método de aplicação:
Bico de fluido 1,2-1,3 mm: Aplicar meia demão
Pressão: 2-3 bar

Bico de fluido 1,2-1,3 mm: Aplicar uma demão normal de acabamento realizando uma espessura final seco de 50-60 micras
½ + 1 = 50-60 micras



Evaporação:
5'-10'
Evaporação segundo condições ambientais

Secagem ao ar: 3 h a 20ºC
20'-30' a 60ºC

Secagem por infravermelhos: 9'-12' a 1 metro de distância aprox.

LIMPEZA UTENSÍLIOS

Com diluente de limpeza

PESO ESPECÍFICO

0,99 ± 0,03

MATÉRIA PRIMA

Resina acrílica hidroxilada.

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720

ADVERTÊNCIAS

- As lacas acrílicas são muito susceptíveis à humidade.
- Respeitar as instruções de uso.
- Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 10ºC.
- É necessário acondicionar o produto a uma temperatura superior a 15ºC.
- Conservar en lugar fresco e seco.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Código	Descrição	Embalagem
5009-001110	STAR LACK VERNIZ UHS 4000	5L
5009-001116	STAR LACK VERNIZ UHS 4000	1L
5009-001111	STAR LACK CATALISADOR UHS 1000 RÁPIDO	2.5L
5009-001112	STAR LACK CATALISADOR UHS 2000 NORMAL	2.5L
5009-001113	STAR LACK CATALISADOR UHS 3000 LENTO	2.5L
5009-001117	STAR LACK CATALISADOR UHS 2000 NORMAL	0.5L
5009-001118	STAR LACK CATALISADOR UHS 1000 RÁPIDO	0.5L

*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail para carsistema@carsistema.pt

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720