STAR LACK AIR DRY

REF:5009-001101/5009-001102

PT **FICHA TÉCNICA**

DESCRIÇÃO

O verniz STAR LACK AIR DRY de última geração, transparente e de secagem rápida, foi concebido para proporcionar um tempo de secagem extremamente rápido, juntamente com um excelente brilho. Resistente aos raios UV, agentes químicos, bem como a riscos. Perfeito para reparações parciais e gerais com sistemas bicamada, tanto em base aquosa como em base solvente.

O tempo de entrega de um veículo em serviço é de apenas 90 minutos após a aplicação do revestimento transparente. Não é necessária a secagem em cabine, aumentando a produtividade da oficina e reduzindo o tempo, a energia e a poupança de custos. Pode ser polido após aproximadamente 60 minutos.

CARACTERÍSTICAS

Densidade	**0,98 ± 0,02 g/cc a 20ºC**
Viscosidade (Ford 4)	24'' - 28''
Matéria não volátil (produto pronto a usar)	Peso : 52.5 % ± 2 peso Volume : 43 % ± 2 vol.
Conteúdo COV (produto pronto a usar)	(2004/42/CE) IIB (D) (420) 415 g/l Normativa EU 2004/42/CE.

CARACTERÍSTICAS DA PELÍCULA SECA

Rendimento teórico	**7,5 - 8,5 (50-60 my) m²/l**
Brilho 60 – 60	100%
Repintura	24 horas

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Depois de pré-revestir e lixar a superfície, limpar e desengordurar adequadamente. Secar com um pano de limpeza. Aplicar a tinta, pelo menos 30 minutos após a aplicação.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

STAR LACK AIR DRY é resistente a condições extremas de temperatura e humidade. Aplicar numa gama de temperaturas entre 5°C e 35°C. Aplicar duas demãos cruzadas, deixando um intervalo de 5' a 10' entre cada demão para permitir que os solventes evaporem.
A vida útil da mistura é de 30 minutos, aplicar antes deste período, uma vez feita a mistura.



Relação de mistura:
2:1 Star lack air dry verniz com catalisador air dry

Pot life: 30’ a 20°

Viscosidade de aplicação a 20ª
18 - 20 ‘’
Copo Ford 4

Método de aplicação:
Aplicação à pistola com bico 1.2mm
Nº de demãos: 2
Espessura da camada: 40 micras

Evaporação:
5-10 min

Secagem ao ar:

A 20°C:
Seco ao tacto: 90’ min

Entre 40°C e 50°C:
Seco ao tacto: Entre 5´ e 10´ min

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Código	Descrição	Embalagem
5009-001101	STAR LACK AIR DRY	5L
5009-001102	STAR LACK CATALISADOR AIR DRY	2.5L

*Se deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail para carsistema@carsistema.pt

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos.

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720