



DESCRIZIONE

QUICK ZINC è un prodotto formulato con resine acriliche termoplastiche a rapidissima essiccazione e zinco in polvere.

APPLICAZIONE

Date le caratteristiche del prodotto, se ne consiglia l'uso nel settore automobilistico.

CARATTERISTICHE

- Asciugatura molto rapida.
- Buona adesione.
- Eccellente potere anticorrosivo.
- Durata elevata della lucentezza.
- Senza piombo.
- Facile applicazione e riverniciatura.
- Elevato potere coprente.

Caratteristiche fisiche		Caratteristiche dell'imballaggio	
Tipo di legante	Acrilico termoplastico	Capacità nominale	400 ml
Colore	Argento	Resistenza al calore del contenitore	<50 °C
Lucido	Satinato	Propellente	GLP C ₃ -C ₄
% Zinco (miscela di pigmenti)	98 %		

Secco al tatto (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'		
Essiccazione passante (ASTM D-1640 ISO 1517)	30'		
Spessore del film secco	25 µ/spazio (2 passate)		
Adesione (ASTM D-3359 ISO 2409)	3B		
Nebbia salina	300 h		
Copertura teorica	2 m ² per aerosol 400 ml		
Diluente	Acetato di butile		
Vita del prodotto	> 2 anni		
Riapplicare	dopo 10'		
Resistenza al calore della vernice	300 °C – 350 °C		
Condizioni di applicazione	T° ambiente min: 8 °C	T°di superficie min: 5-50 °C	Umidità max: 85 % R.H.P.

* I test di adesione sono stati eseguiti su lastre di acciaio.

METODO DI APPLICAZIONE

- Agitare molto bene l'aerosol prima dell'uso, circa un minuto dopo aver sentito il rumore del miscelatore.
- Applicare su superfici pulite e asciutte. Rimuovere la corrosione con una spazzola metallica.
- Per ottenere i migliori risultati, applicare tre mani sottili, sempre meglio di una mano spessa, riverniciando dopo dieci minuti con la stessa vernice.
- Invertire l'aerosol per spurgare la valvola dopo l'uso, se l'ugello si intasa sostituirlo con uno nuovo.
- Non applicare su apparecchiature collegate e utilizzare in aree ben ventilate.
- Chiedete le schede di sicurezza.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza.

CONFEZIONE DISPONIBILE:

Codice	Descrizione	Imballaggio
5011-001073	QUICK ZINC	400ML

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci una e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.