FILL GLASS *500 GR*

REF: 5001-001030

ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Masilla de fibra de vidrio. Se caracteriza por una especial facilidad de modelado y una alta granularidad de abrasivos. La posibilidad de usar las altas granularidades de abrasivos (molienda gruesa P120 - P150) y la adaptación de la dureza de la masilla a revestimientos barnizados, elimina la formación de transición entre la masilla y la superficie reparada. De esta forma podemos usar la masilla directamente por debajo del aparejo relleno. Para rellenar las desigualdades en las superficies de acero, de aluminio y de poliéster (GRP).

Diseñado para pulir a mano o a máquina en seco. Es fácil en modelado también en las superficies de formas más complejas, incluso cuando se aplican capas más gruesas. Los abrasivos no se pegan durante la molienda. Tiene una muy buena adherencia al sustrato, se utiliza entre otras cosas para reforzar el área debilitada de la reparación de chapa metálica, aumentando de la resistencia mecánica del elemento reparado.

DATOS TÉCNICOS

VOC: <250 g/l 2004/42/IIb (b) (250) < 250

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADA

Preparación de superficie: Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas. Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.



Relación de mezcla: 2-3% catalizador en pasta.
Vida útil de la mezcla: 3-5’ a 20ºC.

Medio de aplicación: Aplicación con espátula.
*Espátulas recomendadas para su aplicación:

- 2004-001720 KIT 4 ESPÁTULAS MÉTALICAS

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

- 2004-001540 ESPÁTULA DE GOMA BLANCA
- 2004-001620 KIT 5 ESPÁTULAS PLÁSTICO

Secado al aire: 16- 30’ a 20ºC

Secado por infrarrojos: 4’-5’ a 1 metro de distancia.

Lijas recomendadas:
P100-P320

LIMPIEZA DE UTILES

Con disolvente de limpieza.

- 2004-001700 SPATULA CLEANER
- 2004-001701 STAR BRITE PARA SPATULA CLEANER

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ADVERTENCIA

Usar demasiado endurecedor puede llevar a una decoloración de la capa superior. No se recomienda utilizar masilla por debajo de 15ºC

CONTINUACIÓN DE APLICACIÓN

Utilizar:

- Aparejo Easy Filler 4000 (Gris Claro, Gris Oscuro, Blanco y Negro).
- Aparejo HS Filler 540 (Blanco, Gris y negro)

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5001-001030	FILL GLASS	500GR

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792