# KIT STARMATE (10)

*1L + 0.5L*

***Ref: 5009-001308***

## ES FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

Esmalte transparente acrílico sólido medio opaco de 2 componentes, diseñado para el repintado de automóviles y el revestimiento industrial. Se caracteriza por su alta resistencia química, mecánica y a la intemperie, así como por su gran dureza. Fácil de usar. Proporciona un recubrimiento mate de alta calidad con un brillo muy bajo de 5-10 GU y resistencia a los arañazos y a los rayos UV. El nivel de brillo depende del grosor del revestimiento, cuanto menor sea el grosor, menor será el nivel de brillo. Esta capa transparente es adecuada para su aplicación en cabinas de pintura o zonas adaptadas para pintar. Diseñado para su uso sobre capas base al agua y al disolvente.

### APLICACIÓN

Medir la mezcla A+B por volumen: 2 partes de capa transparente (A) y 1 parte de endurecedor (B), luego mezclar bien. Aplicar sobre una superficie seca y sin polvo con una pistola de pulverización con un diámetro de boquilla de 1,3 mm en 2 capas normales con una pausa de 5 minutos para que los disolventes se evaporen antes de aplicar otra capa.

### DATOS TÉCNICOS

VOC 2004/42/IIB(e)(840) máx. 840 g/l

**Barniz:**
Vida útil: 9 meses
Densidad (20oC): 0,98 - 1,00 g/cm³
Color: blanco, opaco

**Catalizador:**
Vida útil: 9 meses
Densidad (20ºC): 0,96 - 0,97 g/cm³
Color: incoloro/ligeramente amarillo



CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

Cobertura teórica: 7,5 m2/l
Vida útil a 20ºC: 2,5h



**Relación de mezcla:**
Por volumen: Barniz (A) 2 + Catalizador (B) 1
Por peso: Barniz (A) 100 + Catalizador (B) 48.5

**Viscosidad de aplicación**
Copa DIN 4mm a 20ºC: 18 - 22 s
Vaso Ford 4mm a 20ºC: 18 - 22 s
Vaso ISO 4mm a 20ºC: 37 - 46 s

**Método de aplicación:**
Pistola de gravedad con pico 1.3mm
Número de capas: 2
Espesor de la película seca: 50-60 micras
Tiempo de evaporación entre capas: 5 min.
Tiempo de evaporación antes de la cocción: 10 min.

**Secado al aire:**

| | |
|---|---|
| 30’ | a 60ºC |
| 3h | a 20ºC |

**Secado por IR**
Onda corta y media: 10 min.

**Condiciones de aplicación recomendadas:**
Temperatura 18-22ºC
Humedad del aire 40% - 60%



CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

## RECOMENDACIONES

Dejar que el producto alcance la temperatura de aplicación recomendada de forma natural (evitar el calentamiento/enfriamiento rápido). No se recomienda aplicar el producto a una temperatura inferior a 18ºC. Una temperatura de aplicación baja modifica las características del acabado del revestimiento (mayor tiempo abierto, mayor estructura y mayor tiempo de curado). Antes de la aplicación, la temperatura del producto, la de la cabina de pintura y la del objeto deben ajustarse a unos 20ºC.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Proteger de las heladas, el calor, la luz solar y la humedad. Almacenar bien cerrado en un lugar seco y fresco.

Temperatura de almacenamiento recomendada: +10 a +30ºC.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

## ENVASES DISPONIBLES:

| Código | Descripción | Envase |
|---|---|---|
| **5009-001308** | KIT STARMATE (10) | 1L + 0.5L |

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

*Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.*


CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792