



ES FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Pintura formulada con resinas nitrocombinadas de elevada calidad especial para el repintado de parachoques, molduras y embellecedores del automóvil.

- Secado muy rápido.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Excelente elasticidad.
- Buena adherencia.
- No contiene Plomo.
- Alto poder de cubrición.

APLICACIÓN

Se recomienda su uso para la industria del automóvil y, en especial, para el pintado de componentes plásticos pintados con en origen con esta fórmula.

- Automoción.
- Industria.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosolantes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			
Tipo ligante	Nitrocombinado		
Color	Pierre a fusil		
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'		
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)	20'		
Espesor de capa seca	15 µ/capa (2 pasadas)		
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409)	4B		
VOC'S	655.9 g/l		
Rendimiento teórico	2 m ² para aerosol 400 ml		
Diluyente	Acetato Butilo		
Vida del producto	Mínimo 2 años		
Repintado	Después de 10'		
Resistencia del pintado al calor	120°C		
Condiciones de aplicación	T° Ambiente mín: 8°C	T°superficie: 5-50°C	Humedad máx: 85 % R.H.P.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Ver Ficha de Seguridad. Sólo para uso profesional.

ENVASES DISPONIBLES:

Código	Descripción	Envase
5011-001054	QUICK PIERRE FUSIL	400 ML

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.