



## DATI TECNICI



### DESCRIZIONE

Stucco super leggero con fibre di vetro. È caratterizzato dalla sua consistenza cremosa, che lo rende facile da lavorare in strati da 2 a 4 mm e da macinare con granulazione abrasiva. Possibilità di utilizzare una granulazione più alta (taglio grosso P120 - P150). La durezza dello stucco adatto ai rivestimenti automobilistici elimina la creazione di incroci tra lo stucco e la superficie riparata. Grazie a questo stucco di vetro può anche essere applicato direttamente sotto il primer di riempimento. Questo stucco è appositamente progettato per grandi riparazioni di superfici molto danneggiate.

Per il riempimento di irregolarità su superfici in acciaio, alluminio, vetro galvanizzato e poliestere. Destinato al trattamento manuale/macchina con levigatura a secco dei materiali, non riempie la carta vetrata durante la levigatura. Facile da lavorare anche su superfici di forma complicata anche quando si applicano strati più spessi. Ottima adesione alla superficie. Rinforza le superfici danneggiate, aumentando la resistenza meccanica dell'elemento riparato.

### DATI TECNICI

**Contenuto VOC:** 2004/42/II(b)(250) < 250

g/l **Durata di conservazione:** 12 mesi

**Densità** ~1,1 g/cm<sup>3</sup>


**Colore:** Giallo.

## PREPARAZIONE E APPLICAZIONE RACCOMANDATE



### Preparazione della superficie:

La superficie deve essere pulita, asciugata, sgrassata e opacizzata. Mescolare bene lo stucco.



### Rapporto di miscelazione:

2-3% di indurente BPO in peso.

Nota: l'uso di troppo indurente può causare lo scolorimento della vernice di finitura.




### Mezzi di applicazione:

Applicazione a spatola.

\*Spatole consigliate per l'applicazione:

- 2004-001720 KIT 4 SPATOLE DI METALLO
- 2004-001540 SPATOLA DI GOMMA BIANCA
- 2004-001620 KIT 5 SPATOLE DI PLASTICA

Applicare entro 5 minuti a 20°C. Una temperatura più alta può ridurre la durata del vaso e accelerare il tempo di asciugatura. Non si raccomanda di usare lo stucco al di sotto dei 15°C.



### Asciugatura ad aria:

16-30 min.



### Carta vetrata consigliata:

Levigatura a mano: P100 -  
P320 Levigatura a macchina:  
P120-P320

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Vedere la scheda di sicurezza. Solo per uso professionale.

## IMBALLAGGIO DISPONIBILE:

Codice	Descrizione	Imballaggio
5001-001002	HE FILL ULTRA GLASS	1 L

\*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sui mezzi di applicazione, visitate il nostro sito web [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) o inviateci una e-mail a [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu).

*Le specifiche tecniche e i suggerimenti sono basati sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, considerando che le condizioni di ogni uso specifico sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti.*