



FR

## F. TECHNIQUES

### DESCRIPTION

Mastic monocomposant à base de résines synthétiques nitro modifiées pour une excellente recouvrabilité, idéal pour la réparation de petites surfaces sans ponçage. Pour un usage professionnel uniquement.

### SURFACE DE POSE

Mastic monocomposant applicable sur les apprêts, les mastics polyester ou directement sur la tôle poncée.

- Industrie
- Automobile

### MODE D'EMPLOI

Agitez très bien l'aérosol avant de l'utiliser, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur. Appliquer en couches fines pour de meilleurs résultats, trois couches fines sont toujours préférables à une seule couche épaisse, recouvrable après quinze minutes avec la même peinture. Ponçable après 10' à une température d'environ 30 °C ou 25' à 10 °C.

Pour la tôle : dégraissage et dérouillage. Sur le mastic polyester 2 c., appliquer directement après le ponçage. Inversez l'aérosol pour purger la valve après utilisation, si la buse se bouche, remplacez-la par une nouvelle.

## CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Haut pouvoir de remplissage.
- Pour un usage professionnel uniquement.
- Facile à poncer.
- Ne contient pas de plomb ni d'autres métaux lourds.
- Facilité d'application et de recouvrement.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de classeur	Nitrosynthétique
Couleur	Gris moyen
Luminosité	Mate
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517)	15'
Sécheresse totale (ASTM D-1640 ISO 1517)	2h
COV	678-692 g/l
Épaisseur du film sec	30 microns 2 couches
Performances théoriques	4,5- 5m <sup>2</sup> pour aérosol 500 ml
Diluant	Acétate de butyle
Durée de vie du produit	> 2 ans
Repeindre	Après 15'.

Conditions  
d'application

Température  
ambiante minimale :  
8 °C

Surface T° :  
5-50 °C

Humidité  
maximale : 85  
% R.H.P.

## CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBALLAGE

Capacité nominale	500 ml
Résistance thermique de l'emballage	<50°C
Propergol	DME

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Voir la fiche de données de sécurité. Pour un usage professionnel uniquement.

## CONDITIONNEMENT DISPONIBLE :

Code	Description	Conditionnements
5011-001057	QUICK BODYPRIMER HS GRIS	500ML

\*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) ou nous envoyer un e-mail à [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu).

*Les spécifications techniques et les suggestions sont basées sur notre propre expérience. Nous garantissons la parfaite qualité du produit. Toutefois, étant donné que les conditions de chaque utilisation spécifique échappent à notre contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus.*