FILL POLYSPRAY

1.5 KG

5001-000032

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

FILL POLYSPRAY es una masilla de poliéster bicomponente líquida, de alto poder de relleno, desarrollada para su aplicación a pistola.

Está indicada para el relleno y la nivelación de superficies, permitiendo corregir marcas leves de lijado, arañazos y otras pequeñas irregularidades. Presenta un secado rápido y es fácil de lijar.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Aplicable sobre:

- Acero
- Aluminio
- Acero galvanizado
- Madera
- Laminados de poliéster

Debe comprobarse la compatibilidad con el soporte antes de la aplicación.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADAS

	Preparación de la superficie: La superficie debe estar correctamente lijada, limpia, seca y libre de polvo, grasa y otros contaminantes.
	Relación de mezcla: Mezclar cuidadosamente la masilla con el catalizador antes de la aplicación, hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Añadir, como máximo, un 3,5 % de catalizador en peso con respecto a la cantidad de masilla.
	Método de aplicación: Aplicar con pistola de gravedad. - Presión de aplicación 2–3,5 bar - Temperatura ambiente 18–20°C - Dilución opcional Hasta un 5 % en peso
	Secagem ao ar: 3-5h a 20°C
	Secado por infrarrojos: **40°C** 60’ **60°C** 30’ **80°C** 15’

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con un disolvente de limpieza adecuado.

Productos recomendados:

- 5009-001019 DILUYENTE UNIVERSAL 5128 STANDARD 1 L
- 5009-001020 DILUYENTE UNIVERSAL 5128 STANDARD 5 L

CONTINUACIÓN DEL PROCESO

Después del lijado, puede aplicarse uno de los siguientes aparejos:

- Easy Filler 4000 – Gris claro, gris oscuro, blanco o negro
- HS Filler 540 – Blanco, gris o negro

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

FILL POLYSPRAY

1.5 KG

5001-000032

ADVERTENCIAS

No exceder la proporción recomendada de catalizador.
Respetar los tiempos de evaporación entre capas.
Realizar el lijado exclusivamente en seco.
La superficie debe estar completamente seca antes de aplicar el sistema de pintura.
La temperatura del producto, de la superficie y del ambiente influye en los tiempos de aplicación y secado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Solo para uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Color	Capacidad	Un/Cj
5001-000032	FILL POLISPRAY	Gris	1.5 Kg	6 un

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792