ANTIGRAVILLA KS-2000 1 L

NEGRO / GRIS / BLANCO

5008-001042 / 53 / 54

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

El ANTIGRAVILLA KS-2000 es un revestimiento anticorrosivo HS monocomponente, texturizado y de altas prestaciones, desarrollado para proteger superficies expuestas a la humedad, impactos de gravilla, salpicaduras salinas y corrosión.

Es un producto tixotrópico, listo para usar y con un elevado poder de cubrición, indicado para pasos de rueda, bajos de la carrocería, estribos y compartimentos del motor.

Permite reproducir diferentes texturas originales y presenta una buena flexibilidad y propiedades de insonorización. Puede repintarse con sistemas de pintura para automoción compatibles.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Protege contra los impactos de gravilla y la corrosión.
- Buena resistencia a la humedad y a las salpicaduras salinas.
- Elevado poder de cubrición.
- Permite reproducir diferentes texturas originales.
- Flexible y resistente a impactos, vibraciones y torsiones.
- Buenas propiedades de insonorización.
- Listo para usar, diluible y repintable.
- Disponible en negro, gris y blanco.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Indicado para la protección de:

- Pasos de rueda.
- Bajos de la carrocería.
- Estribos y paneles inferiores.
- Compartimentos del motor.
- Otras zonas expuestas a la humedad, impactos y corrosión.

DATOS TÉCNICOS

Base	Caucho y resinas en disolventes, cargas minerales y aditivos
Aspecto	Líquido viscoso texturizable
Colores	Negro, gris y blanco
Viscosidad	10.000–15.000 mPa·s
Densidad	1,35 ± 0,05 g/cm³
Contenido en sólidos	70 ± 5 %
Resistencia al descuelgue	Buena
Espesor de película húmeda	Aproximadamente 300 µm en dos manos
Secado superficial a 25 °C	5–15 minutos
Repintado a 25 °C	Después de aproximadamente 30 minutos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

ANTIGRAVILLA KS-2000 1 L

NEGRO / GRIS / BLANCO

5008-001042 / 53 / 54

Temperatura de aplicación	De +10 °C a +35 °C
Temperatura de servicio	De −25 °C a +80 °C
Resistencia térmica puntual	Hasta +100 °C durante 1 hora
Diluyente	Diluyente adecuado para pinturas nitrocelulósicas

No utilizar diluyentes que contengan agua o alcohol.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y libre de óxido, grasa, polvo y otros contaminantes.

Lijar los revestimientos antiguos para mejorar la adherencia.

Sobre metal expuesto, aplicar una imprimación fosfatante o epoxi adecuada y dejar secar completamente.

Agitar enérgicamente el envase durante al menos 15 segundos.

Aplicar con una pistola para antigravilla, a una presión de 4–5 bar y a una distancia de 15–20 cm.

Aplicar dos manos cruzadas. Para obtener espesores superiores, aplicar varias capas sin superar un espesor total de 1 mm.

Después de su uso, cerrar el envase y limpiar el equipo de aplicación.

REPINTADO Y SECADO

Puede repintarse aproximadamente 30 minutos después de la aplicación y, preferentemente, dentro de las 8 horas siguientes. Una vez completamente seco, se recomienda realizar un lijado suave antes de repintar.

Después del repintado, puede secarse en cabina durante 30 minutos a 60 °C. No utilizar lámparas de infrarrojos debido al riesgo de formación de ampollas.

Se recomienda realizar una prueba previa de adherencia y compatibilidad.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original, bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. En estas condiciones, el plazo de conservación es de 18 meses desde la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Producto destinado exclusivamente a uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Cantidad
5008-001042	ANTIGRAVILLA KS-2000 NEGRO	1 L
5008-001053	ANTIGRAVILLA KS-2000 GRIS	1 L
5008-001054	ANTIGRAVILLA KS-2000 BLANCO	1 L

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792