QUICK FLEX MS

290 ML

5003-001043 / 44

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

QUICK FLEX MS es un sellador monocomponente elástico y pulverizable, desarrollado para el sellado de juntas y el revestimiento de superficies en la fabricación y reparación de vehículos y carrocerías.

Presenta una excelente adherencia sobre diferentes metales, superficies pintadas o imprimadas, madera, plásticos compatibles y superficies minerales. Es resistente a la humedad, a la intemperie y a temperaturas comprendidas entre −40 °C y +80 °C, soportando puntualmente hasta +120 °C.

Puede repintarse inmediatamente y hasta 5 días después de su aplicación con la mayoría de los sistemas de pintura. Se recomienda realizar una prueba previa de adherencia y compatibilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Monocomponente, pulverizable y elástico.
- Excelente adherencia sobre diferentes sustratos.
- Repintable inmediatamente.
- Resistente a la humedad y a la intemperie.
- No requiere imprimación sobre la mayoría de las superficies.

APLICACIONES

Indicado para:

- Sellado de juntas y uniones en carrocerías.
- Reproducción de texturas y acabados originales.
- Revestimiento y protección de superficies.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Adecuado para acero, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, zinc, superficies pintadas o imprimadas, madera, plásticos termoestables, materiales termoplásticos compatibles y superficies minerales.

No aplicar sobre PE, PP, PS, PC, PMMA o PTFE.

DADOS TÉCNICOS

Colores	Gris y beige
Densidad	1,45 g/cm³
Temperatura de aplicación	De +5 °C a +30 °C
Tiempo de formación de piel	Aproximadamente 25 minutos
Curado, DIN 50014	Aproximadamente 3 mm/24 h
Alargamiento a la rotura, DIN 53504	270%
Resistencia a la tracción, DIN 53504	1,6 N/mm²
Resistencia a la temperatura	De −40 °C a +80 °C
Resistencia puntual a la temperatura	Hasta +120 °C
Resistencia al desgarro, ASTM D624	6,0 N/mm

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

QUICK FLEX MS

290 ML

5003-001043 / 44

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes. Se recomienda realizar una prueba previa sobre plásticos y superficies pintadas. No es necesario aplicar imprimación sobre la mayoría de los sustratos compatibles.

Aplicar con una pistola neumática multifunción adecuada, regulada de acuerdo con el acabado deseado. Después de la aplicación, el producto puede repintarse con la mayoría de los sistemas de pintura.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Evitar el contacto con poliuretano aplicado recientemente que todavía no haya curado por completo. Mantener siempre un cartucho colocado en la pistola y no dejarla nunca vacía, para evitar que los residuos se sequen en su interior.

Limpiar la pistola y los utensilios inmediatamente después de su uso. Una vez curado, el producto solo puede eliminarse mecánicamente.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Conservar durante un máximo de 15 meses en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, a una temperatura de entre 5 °C y 25 °C. Proteger de la humedad, de la luz solar directa y de las fuentes de calor.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Solo para uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Color	Envase	Un/Cj
5003-001043	QUICK FLEX MS	Gris	290 ML	12
5003-001044	QUICK FLEX MS	Beige	290 ML	12

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792