QUICK MS ECO

290 ML

5003-006032 / 38

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

QUICK MS ECO es un adhesivo y sellador ecopolímero monocomponente y multifunción, desarrollado con tecnología híbrida MSP. Cura por acción de la humedad, formando un caucho permanentemente elástico.

No contiene COV, no amarillea y puede repintarse inmediatamente mediante el proceso húmedo sobre húmedo, ya que no sufre retracción.

CARACTERÍSTICAS

- Contenido de COV: 0 %.
- Permanentemente elástico.
- Sin retracción.
- No amarillea.
- Repintable inmediatamente, húmedo sobre húmedo.
- Lijable después del curado completo.
- Buena resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al moho.
- Excelente adherencia, incluso sobre superficies húmedas.

APLICACIONES

Indicado para el pegado, sellado y montaje de distintos materiales en los sectores de la reparación de automóviles, la construcción, la industria y el transporte.

Adecuado para:

- Piezas metálicas de carrocerías, contenedores, estructuras y tuberías.
- Juntas, costuras, grietas y orificios.
- Revestimientos, paneles decorativos y espejos.
- Membranas de EPDM y trabajos generales de montaje y reparación.

SUSTRATOS

Presenta una buena adherencia, generalmente sin imprimación, sobre aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, latón, metales pintados, vidrio, PVC, poliéster reforzado con fibra de vidrio y madera pintada o lacada.

No se adhiere a superficies no tratadas de polietileno (PE), polipropileno (PP) o PTFE.

Se recomienda realizar siempre una prueba previa de adherencia y compatibilidad.

DATOS TÉCNICOS

Base química	MSP
Descuelgue – ISO 7390	< 2 mm
Densidad	1,48 g/ml
Formación de piel a 23 °C y 55 % HR	10 minutos
Velocidad de curado a 23 °C y 55 % HR	2–3 mm/24 h
Retracción	0 %
Capacidad de movimiento	25 %

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

Resistencia térmica después del curado	De −40 °C a +100 °C
Dureza	60
Módulo al 100 %	1,60 MPa
Resistencia a la tracción	2,70 MPa
Alargamiento a la rotura	300 %

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Las superficies deben ser firmes, estar limpias y exentas de agua, aceite, grasa, óxido, polvo y otros contaminantes. Eliminar las partículas sueltas y desengrasar las superficies antes de la aplicación.

Las superficies muy porosas pueden requerir un tratamiento previo. Puede ser necesario utilizar un limpiador o una imprimación adecuados para obtener una adherencia óptima.

Aplicar a una temperatura de entre +5 °C y +40 °C. Unir y colocar los componentes antes de la formación de piel y, si es necesario, mantenerlos fijados hasta que el producto desarrolle una resistencia suficiente.

Comprobar previamente la compatibilidad con el sustrato y el sistema de pintura.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Conservar durante un máximo de 12 meses en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, a una temperatura de entre 5 °C y 25 °C. Proteger de la humedad, de la luz solar directa y de las fuentes de calor.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Solo para uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Color	Envase	Un/Cj
5003-006032	QUICK MS 966 ECO	Blanco	290 ML	12
5003-006038	QUICK MS 965 ECO	Negro	290 ML	12

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792