



QUICK SHIELD 2K PU + CAT

375 GR + 125 GR

NEGRO / BEIGE

5008-001038 / 39

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

QUICK SHIELD 2K PU es un revestimiento antigavilla HS bicomponente a base de poliuretano, desarrollado para restaurar la protección, el sellado y el acabado original de la carrocería.

Ofrece una elevada resistencia y protege contra los impactos de gravilla y la corrosión, proporcionando además buenas propiedades de insonorización y cubrición. Está indicado para las partes inferiores, delanteras, traseras e interiores de la carrocería, así como para paneles laterales, partes frontales y aletas.

Puede aplicarse directamente sobre chapa desnuda, fibra de vidrio, superficies pintadas y fondos debidamente preparados. Sobre zinc o aluminio, se recomienda aplicar previamente una imprimación epoxi adecuada.

Su elevado contenido en sólidos permite obtener grandes espesores en una sola capa. Una vez seco, puede repintarse con sistemas de pintura compatibles.

El envase con apertura total facilita la correcta mezcla de ambos componentes. El kit incluye el catalizador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Elevada resistencia.
- Protege contra los impactos de gravilla y la corrosión.
- Buenas propiedades de insonorización y cubrición.
- Permite reproducir diferentes acabados texturizados.
- Elevado contenido en sólidos.
- Permite obtener grandes espesores en una sola capa.
- Repintable con sistemas de pintura compatibles.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN RECOMENDADAS

	Preparación de la superficie: La superficie debe estar debidamente lijada, limpia, seca y libre de polvo, siliconas, ceras, aceites, grasas y otros contaminantes.
	Relación de mezcla: 3:1 en peso — 3 partes de producto por 1 parte de catalizador. Mezclar cuidadosamente hasta obtener un producto homogéneo. Vida útil de la mezcla: 15 – 20 min, dependiendo de la temperatura ambiente.
	Método de aplicación: Aplicar con una pistola antigavilla. La regulación de la presión permite obtener diferentes efectos y niveles de textura. Espesor recomendado: 1200–1500 µm.
	Secado al aire: 4 – 6 horas, dependiendo de la temperatura ambiente y del espesor aplicado.

REPINTADO

- Sistemas bicomponentes: inmediatamente.
- Sistemas monocomponentes: después de aproximadamente 1 hora.
- Sistemas al agua: una vez completamente seco.
- No repintar con pinturas nitrocelulósicas.



QUICK SHIELD 2K PU + CAT

375 GR + 125 GR

NEGRO / BEIGE

5008-001038 / 39

EXPOSICIÓN AL CALOR

Mantener el producto alejado de fuentes de calor durante al menos 1 hora después de la aplicación.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original, bien cerrado, en un lugar seco y ventilado, a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 30 °C. En estas condiciones, el plazo de conservación es de 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad. Producto destinado exclusivamente a uso profesional.

PRODUCTOS DISPONIBLES

Código	Descripción	Color	Cantidad
5008-001038	QUICK SHIELD 2K PU + CATALIZADOR	Negro	375 + 125 g
5008-001039	QUICK SHIELD 2K PU + CATALIZADOR	Beige	375 + 125 g

*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu.

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos