



QUICK MIX EXPRESS

50 ML

5006-001096

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

QUICK MIX EXPRESS 50 ML est un adhésif bicomposant à durcissement ultrarapide, développé pour les réparations nécessitant un temps de travail inférieur à 50 secondes.

Il permet de coller, réparer et combler en une seule opération, tout en assurant un assemblage résistant et flexible. Il offre une excellente adhérence sur différents matériaux, notamment le plastique, le métal et le bois.

Sa consistance thixotrope évite les coulures et facilite l'application sur les surfaces verticales. La cartouche double et la buse mélangeuse garantissent un mélange homogène et un dosage précis.

Le produit comprend deux buses mélangeuses et un film résistant à la chaleur pour faciliter et renforcer la réparation.

CARACTÉRISTIQUES

- Durcissement ultrarapide.
- Temps de travail inférieur à 50 secondes.
- Colle, répare et comble.
- Excellente adhérence sur différents supports.
- Assemblage résistant et flexible.
- Excellente résistance aux coulures.
- Adapté aux surfaces verticales.
- Ponçable après environ 4 minutes.
- Cartouche double pour un dosage précis.

APPLICATIONS

Indiqué pour les travaux rapides de collage, de réparation, de remplissage et de modelage sur les plastiques compatibles, les métaux, le bois et autres supports adaptés.

Il est recommandé d'effectuer au préalable un essai d'adhérence et de compatibilité.

DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit	Adhésif bicomposant
Contenu	50 ml
Temps de travail	Inférieur à 50 secondes
Sec au toucher	Environ 40 secondes
Délai avant ponçage	Environ 4 minutes
Durcissement complet	Environ 25 minutes
Durée de conservation	12 mois
Température de stockage	Entre 10°C et 25°C

APPLICATION

1. Nettoyer, sécher et dégraisser les surfaces.
2. Poncer si nécessaire afin d'améliorer l'adhérence.
3. Placer la cartouche dans un pistolet adapté et installer la buse mélangeuse.



QUICK MIX EXPRESS

50 ML

5006-001096

4. Éliminer la première petite quantité de produit extrudé.
5. Appliquer le produit et positionner les pièces pendant le temps de travail disponible.
6. Poncer après environ 4 minutes.

CONSERVATION ET STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine correctement fermé, dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, à une température comprise entre 10°C et 25°C.

Dans ces conditions, la durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de fabrication. Après ouverture, refermer correctement la cartouche afin d'éviter la pénétration d'humidité et la contamination des composants.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Consulter la Fiche de Données de Sécurité. Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

PRODUITS DISPONIBLES

Code	Description	Conditionnement	Un/Carton
5006-001096	QUICK MIX EXPRESS	50 ML	12 un

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à infofrance@carrepairsystem.eu.

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des résultats obtenus.