ONE STEP GLASS PRIMER

10 ML

5002-001110

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

ONE STEP GLASS PRIMER è un primer nero che, una volta asciutto, forma una pellicola dura e opaca, garantendo un'adesione rapida e duratura degli adesivi poliuretanici utilizzati per l'incollaggio di vetri fissi su smalto, vetro e sulla maggior parte delle superfici verniciate.

Fornisce inoltre protezione dai raggi UV. Può essere applicato su determinati materiali plastici, quali PVC, poliestere, SMC, ABS e PMMA. Non applicare su PU-RIM, poliuretano preapplicato o poliuretano invecchiato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base	Prepolimero poliuretanico disciolto in una miscela di acetati
Essiccazione	Rapida
Aspetto	Liquido nero a bassa viscosità
Densità	0,99 g/cm³
Contenuto di solidi	Circa 30%

APPLICAZIONE

Agitare molto bene il flacone prima dell'uso.

Vetro o vetro serigrafato:

- Applicare ONE STEP GLASS PRIMER con un pennello o un applicatore idoneo sul vetro precedentemente preparato o sulla lamiera verniciata.

Superfici verniciate o plastiche:

- Dopo aver agitato il flacone, applicare uno strato uniforme con un pennello sulla superficie pulita e adeguatamente preparata.
- Lasciare asciugare per il tempo raccomandato prima di applicare l'adesivo poliuretanico.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Tempo minimo di pre-essiccazione: 30 secondi

Intervallo per l'applicazione dell'adesivo poliuretanico: Tra 5 minuti e 72 ore

I tempi di essiccazione possono variare in funzione della temperatura, dell'umidità atmosferica, dello spessore applicato e del tipo di superficie.

AVVERTENZE

Il prodotto è altamente sensibile all'umidità atmosferica.

Chiudere accuratamente il flacone immediatamente dopo ogni utilizzo.

carrepairsystem.eu
CRS CAR REPAIR SYSTEMITALIA SRL, Via Dei Campazzi 23
21040 Gerenzano (VA) Italia - Tel. 029689862

Dopo l'apertura, utilizzare il prodotto entro un massimo di 5 giorni.

L'apertura frequente del flacone può provocare il progressivo deterioramento delle proprietà di adesione del prodotto.

Non utilizzare il primer se presenta un aumento visibile della viscosità, formazione di grumi o qualsiasi alterazione del suo aspetto originale.

Non aprire il flacone fino al momento dell'utilizzo.

CONSERVAZIONE E DURATA

Conservare nel contenitore originale, ermeticamente chiuso e non aperto, a una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

Durata: 12 mesi nelle condizioni di conservazione raccomandate.

PULIZIA E SICUREZZA

Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza. Esclusivamente per uso professionale.

PRODOTTI DISPONIBILI

Codice	Descrizione	Quantità	Un/Sca
5002-001110	ONE STEP GLASS PRIMER	10 ML	24

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sulle modalità di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci un'e-mail a carrepairsystem.italia@gmail.com.

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda si basano sulla nostra esperienza pratica. L'azienda garantisce la qualità del prodotto. Tuttavia, poiché le condizioni e le modalità d'uso sono al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per quanto riguarda il risultato finale.

carrepairsystem.eu
CRS CAR REPAIR SYSTEMITALIA SRL, Via Dei Campazzi 23
21040 Gerenzano (VA) Italia - Tel. 029689862