SOTTOSCOCCA KS 2000 1 L

NERO / GRIGIO / BIANCO

5008-001042 / 53 / 54

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

Il SOTTOSCOCCA KS-2000 è un rivestimento anticorrosivo HS monocomponente, testurizzato e ad alte prestazioni, sviluppato per proteggere le superfici esposte a umidità, urti da pietrisco, spruzzi salini e corrosione.

È un prodotto tissotropico, pronto all'uso e con un elevato potere coprente, indicato per passaruota, sottoscocca, sottoporta e vani motore.

Permette di riprodurre diverse finiture originali e presenta una buona flessibilità e proprietà fonoassorbenti. Può essere sovraverniciato con sistemi di verniciatura per auto compatibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protegge dagli urti causati dal pietrisco e dalla corrosione.
- Buona resistenza all'umidità e agli spruzzi salini.
- Elevato potere coprente.
- Permette di riprodurre diverse finiture originali.
- Flessibile e resistente a urti, vibrazioni e torsioni.
- Buone proprietà fonoassorbenti.
- Pronto all'uso, diluibile e sovraverniciabile.
- Disponibile nei colori nero, grigio e bianco.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per la protezione di:

- Passaruota.
- Sottoscocca.
- Sottoporta e pannelli inferiori.
- Vani motore.
- Altre zone esposte a umidità, urti e corrosione.

DATI TECNICI

Base	Gomma e resine in solvente, cariche minerali e additivi
Aspetto	Liquido viscoso testurizzabile
Colori	Nero, grigio e bianco
Viscosità	10.000–15.000 mPa·s
Densità	1,35 ± 0,05 g/cm³
Contenuto di solidi	70 ± 5%
Resistenza alla colatura	Buona
Spessore del film umido	Circa 300 µm in due mani
Essiccazione superficiale a 25 °C	5–15 minuti
Sovraverniciatura a 25 °C	Dopo circa 30 minuti
Temperatura di applicazione	Da +10 °C a +35 °C
Temperatura di esercizio	Da −25 °C a +80 °C

carrepairsystem.eu
CRS CAR REPAIR SYSTEMITALIA SRL, Via Dei Campazzi 23
21040 Gerenzano (VA) Italia - Tel. 029689862

SOTTOSCOCCA KS 2000 1 L

NERO / GRIGIO / BIANCO

5008-001042 / 53 / 54

Resistenza termica temporanea	Fino a +100 °C per 1 ora
Diluente	Diluente adatto per vernici nitrocellulosiche

Non utilizzare diluenti contenenti acqua o alcol.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine, grasso, polvere e altri contaminanti.
Carteggiare i vecchi rivestimenti per migliorare l'adesione.
Sul metallo scoperto, applicare un primer fosfatante o epossidico adeguato e lasciare asciugare completamente.
Agitare energicamente la confezione per almeno 15 secondi.
Applicare con una pistola per antirombo, a una pressione di 4–5 bar e a una distanza di 15–20 cm.
Applicare due mani incrociate. Per ottenere spessori superiori, applicare più strati senza superare uno spessore totale di 1 mm.
Dopo l'uso, chiudere la confezione e pulire l'attrezzatura di applicazione.

SOVRAVERNICIATURA ED ESSICCAZIONE

Il prodotto può essere sovraverniciato circa 30 minuti dopo l'applicazione e, preferibilmente, entro le 8 ore successive. Dopo la completa essiccazione, si consiglia una leggera carteggiatura prima della sovraverniciatura.

Dopo la verniciatura, può essere essiccato in forno per 30 minuti a 60 °C. Non utilizzare lampade a infrarossi a causa del rischio di formazione di bolle.

Si consiglia di eseguire una prova preliminare di adesione e compatibilità.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale, ben chiusa, in un luogo asciutto e ventilato, a temperature comprese tra 5°C e 30°C. In queste condizioni, il periodo di conservazione è di 18 mesi dalla data di produzione.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Consultare la Scheda di Dati di Sicurezza. Prodotto destinato esclusivamente all'uso professionale.

PRODOTTI DISPONIBILI

Codice	Descrizione	Quantità
5008-001042	SOTTOSCOCCA KS 2000 NERO	1 L
5008-001053	SOTTOSCOCCA KS 2000 GRIGIO	1 L
5008-001054	SOTTOSCOCCA KS 2000 BIANCO	1 L

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sulle modalità di applicazione, visitate il nostro sito web www.carrepairsystem.eu o inviateci un'e-mail a carrepairsystem.italia@gmail.com.

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda si basano sulla nostra esperienza pratica. L'azienda garantisce la qualità del prodotto. Tuttavia, poiché le condizioni e le modalità d'uso sono al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per quanto riguarda il risultato finale.

carrepairsystem.eu
CRS CAR REPAIR SYSTEMITALIA SRL, Via Dei Campazzi 23
21040 Gerenzano (VA) Italia - Tel. 029689862