QUICK PRIMER GLASS
30 ML
5002-001109

FICHA TÉCNICA
DESCRIÇÃO

O QUICK PRIMER GLASS é um primário universal formulado a partir de uma mistura de oligómeros de poliuretano reativo dissolvidos em solventes orgânicos.

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

O QUICK PRIMER GLASS é indicado para melhorar a aderência de vedantes de poliuretano sobre vidro e serigrafia cerâmica, em trabalhos de reparação de carroçarias e substituição de vidros.

Também pode ser aplicado sobre superfícies pintadas compatíveis, após verificação prévia da aderência.

DADOS TÉCNICOS

Cor	Preto
Viscosidade	12 – 15 s, medida com copo DIN de 100 ml e Ø 4 mm
Densidade	0,90 ± 0,05 g/ml
Teor de sólidos	28,5 ± 1,5%
Tempo de secagem	10 – 15’ a 20 °C

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, seca, plana e isenta de pó, gordura ou qualquer outro contaminante que possa afetar a aderência.
- Desengordurar a serigrafia cerâmica com um solvente adequado, como acetona, e deixar evaporar completamente.
- Verificar previamente a compatibilidade do produto quando este for aplicado sobre superfícies pintadas.
- Durante a utilização de solventes, eliminar todas as fontes de ignição e seguir cuidadosamente as instruções de segurança e manuseamento fornecidas pelo fabricante.

Aplicação

- Agitar energicamente o produto antes de utilizar.
- Aplicar uma camada fina, homogénea e contínua com um pincel ou aplicador limpo que não liberte pelo.
- Evitar a aplicação de uma quantidade excessiva de produto.
- Fechar hermeticamente o recipiente imediatamente após cada utilização.
- Evitar qualquer contacto do produto com a humidade, uma vez que esta provoca a sua cura.
- Deixar secar durante 10 a 15 minutos, a uma temperatura de 20 °C.
- Após a secagem, aplicar o vedante no prazo máximo de uma hora, seguindo as indicações da respetiva ficha técnica.

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792

ADVERTÊNCIAS

- Durante os primeiros 5 minutos após a aplicação, os resíduos de produto podem ser removidos com um hidrocarboneto adequado.
- Manter afastado de chamas, faíscas, superfícies quentes e outras fontes de ignição.
- Manter o recipiente hermeticamente fechado quando não estiver a ser utilizado.
- Não utilizar o produto se este apresentar sinais de endurecimento, gelificação ou contaminação por humidade.

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

12 meses na embalagem original, fechada e não aberta, armazenada num local seco, a uma temperatura entre 0 e 25°C.
Após a abertura, utilizar o produto no prazo máximo de 24 horas.

NOTA TÉCNICA

As informações incluídas nesta ficha técnica baseiam-se nos dados disponíveis sobre o produto. O utilizador deve verificar a adequação do QUICK PRIMER GLASS à aplicação pretendida e respeitar as indicações da Ficha de Dados de Segurança em vigor.

Em caso de dúvida, efetuar previamente um ensaio de aderência.

LIMPEZA E SEGURANÇA

Ver Ficha de Segurança. Somente para uso profissional.

PRODUTOS DISPONÍVEIS

Código	Descrição	Embalagem	Un/Cx
5002-001109	QUICK PRIMER GLASS	30 ML	25

* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt.

As especificações técnicas e as sugestões baseiam-se na nossa própria experiência. Garantimos a perfeita qualidade do produto. No entanto, uma vez que as condições de cada utilização concreta estão fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos.

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792