HE FILLER ULTRA FAST DRYING

3,6 L

NOIR / GRIS / BLANC

5009-001240 / 41 / 42

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Apprêt acrylique bicomposant à haut extrait sec et à séchage ultrarapide, destiné à la réparation peinture des automobiles et des véhicules industriels.

Il offre un pouvoir garnissant élevé, une excellente facilité de ponçage, des propriétés anticorrosion, une bonne résistance aux coulures et une faible absorption de la finition.

Convient à l'application sur le fer, le fer revêtu d'un primaire et les plastiques ABS et PVC, correctement préparés. Peut être utilisé dans les systèmes de finition monocouche à brillant direct et bicouche base mate/vernis.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Acrylique modifié
Couleurs	Blanc, noir et gris 2256
Viscosité à 20 °C	4500–5500 mPa·s — mobile n° 4, vitesse 20
Masse volumique	1,4–1,5 g/ml
Extrait sec en masse	67,5 ± 2 %
Extrait sec en volume	48 ± 2 %
Composés organiques volatils (COV)	460 ± 20 g/l
Solvants organiques volatils (SOV), en masse	32,4 ± 2 %

APPLICATION

Préparation de la surface: Nettoyer, dégraisser et poncer soigneusement la surface, y compris les peintures d'origine (OEM) et les revêtements existants. Effectuer un léger ponçage des revêtements par cataphorèse.

Rapport de mélange:
En volume: 4:1
En masse: 100:18
5 – 10 % avec du diluant CRS

Méthode d'application: Appliquer au pistolet.

Diamètre de la buse	1,6–1,8 mm
Nombre de couches	1 - 2
Épaisseur par couche	Film humide : 110 µm · Film sec : 50 µm
Temps d'évaporation	5 – 10 min

Hors poussière	5 minutes
Sec au toucher	30 minutes
Prêt à poncer à 20 °C	60 minutes
Séchage en cabine à 60 °C	10 minutes
Séchage à cœur	12 heures
Durcissement complet	4 jours
Recouvrement	Entre 1 et 24 heures. Au-delà de 24 heures, poncer avant recouvrement.

PERFORMANCES ET PROTECTION

Résistance thermique en continu: 80 °C
Rendement théorique par couche: 6,9 m²/kg · 9,1 m²/l
Consommation théorique par couche: 145,8 g/m²

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 57 Route du Lac
Centre d'Affaires Actipole 84600 Valréas France- Tel. 00.33. 04.90.66.76.35

Les valeurs de rendement et de consommation sont indicatives, varient selon la couleur et doivent être confirmées par un essai pratique. En cas d'exposition à l'extérieur ou lorsqu'une protection durable est nécessaire, l'application d'une finition de protection adaptée est obligatoire.

CONSERVATION ET STOCKAGE

Durée de conservation de 24 mois dans l'emballage d'origine correctement fermé et dans des conditions de stockage appropriées.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité. Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

PRODUITS DISPONIBLES

Code	Description	Couleur	Conditionnement	Un/Carton
5009-001240	HE FILLER ULTRA FAST DRYING	Noir	3,6 L	4 un
5009-001241	HE FILLER ULTRA FAST DRYING	Gris	3,6 L	4 un
5009-001242	HE FILLER ULTRA FAST DRYING	Blanc	3,6 L	4 un
5009-001243	HE FILLER ULTRA FAST DRYING HARDENER		900 ML	4 un

*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web www.carrepairsystem.eu ou nous envoyer un e-mail à infofrance@carrepairsystem.eu.

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des résultats obtenus.

carrepairsystem.eu
CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. - 57 Route du Lac
Centre d'Affaires Actipole 84600 Valréas France- Tel. 00.33. 04.90.66.76.35